



中华人民共和国国家标准

GB/T 12617.4—2006
代替 GB/T 12617—1990

开口型沉头抽芯铆钉 51级

Open end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head—
Property class 51

(ISO 15984:2002, Open end blind rivets with break pull mandrel
and countersunk head—A2/A2, MOD)

2006-07-05 发布

2006-12-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本部分是国家标准“抽芯铆钉”产品系列标准之一。该系列包括：

- a) GB/T 12615.1—2004 封闭型平圆头抽芯铆钉 11级；
- b) GB/T 12615.2—2004 封闭型平圆头抽芯铆钉 30级；
- c) GB/T 12615.3—2004 封闭型平圆头抽芯铆钉 06级；
- d) GB/T 12615.4—2004 封闭型平圆头抽芯铆钉 51级；
- e) GB/T 12616.1—2004 封闭型沉头抽芯铆钉 11级；
- f) GB/T 12617.1—2006 开口型沉头抽芯铆钉 10、11级；
- g) GB/T 12617.2—2006 开口型沉头抽芯铆钉 30级；
- h) GB/T 12617.3—2006 开口型沉头抽芯铆钉 12级；
- i) GB/T 12617.4—2006 开口型沉头抽芯铆钉 51级；
- j) GB/T 12617.5—2006 开口型沉头抽芯铆钉 20、21、22级；
- k) GB/T 12618.1—2006 开口型平圆头抽芯铆钉 10、11级；
- l) GB/T 12618.2—2006 开口型平圆头抽芯铆钉 30级；
- m) GB/T 12618.3—2006 开口型平圆头抽芯铆钉 12级；
- n) GB/T 12618.4—2006 开口型平圆头抽芯铆钉 51级；
- o) GB/T 12618.5—2006 开口型平圆头抽芯铆钉 20、21、22级；
- p) GB/T 12618.6—2006 开口型平圆头抽芯铆钉 40、41级。

本部分是 GB/T 12617 的第 4 部分。

本部分修改采用 ISO 15984:2002《开口型沉头抽芯盲铆钉 A2/A2》(英文版),主要修改如下：

——ISO 15984 未规定抽芯铆钉的机械性能等级与钉体和钉芯的材料牌号,本部分予以规定(见标准名称、第 4、5 章)；

——ISO 15984 未规定包装技术要求,本部分予以规定(见第 7 章)；

——ISO 15984 未规定简化标记,本部分按 GB/T 1237 的简化原则给出简化的标记示例(见 8.2)。

本部分代替 GB/T 12617—1990《开口型沉头抽芯铆钉》有关部分。

本部分与 GB/T 12617—1990 相比主要变化如下：

——取消 $d=6\text{ mm}$,增加 $d=4.8\text{ mm}$ 的钉体直径规格(见表 1)；

——全面调整了钉体长度规格的系列及范围(见表 1)；

——未引用 GB/T 12619—1990《抽芯铆钉技术条件》,在本部分中给出铆钉孔直径、推荐的铆接范围(见表 1 和表 2)；

——本部分仅规定了一种奥氏体不锈钢的钉体材料、一种奥氏体不锈钢的钉芯材料及相应的机械性能等级(51 级)；并有别于旧标准(见第 4、5 章)；

——增加附录 A。

本部分的附录 A 是资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国紧固件标准化技术委员会(SAC/TC 85)归口。

本部分由机械科学研究院负责起草,上海安字实业有限公司参加起草。

本部分由全国紧固件标准化技术委员会秘书处负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 12617—1990。

开口型沉头抽芯铆钉 51级

1 范围

GB/T 12617 的本部分规定了钉体直径 $d=3\text{ mm}\sim 5\text{ mm}$ 、钉体材料为奥氏体不锈钢(A2)、钉芯材料为奥氏体不锈钢(A2)、性能等级为 51 级的开口型沉头抽芯铆钉的机械特性和应用数据。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 12617 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

- GB/T 90.1 紧固件 验收检查(GB/T 90.1—2002, idt ISO 3269:2000)
- GB/T 90.2 紧固件 标志与包装
- GB/T 1220 不锈钢棒
- GB/T 1237 紧固件标记方法(GB/T 1237—2000, eqv ISO 8991:1986)
- GB/T 3098.6 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱(GB/T 3098.6—2000, idt ISO 3506-1:1997)
- GB/T 3098.18 紧固件机械性能 盲铆钉试验方法(GB/T 3098.18—2004, ISO 14589:2000, Blind rivets—Mechanical testing, IDT)
- GB/T 3098.19 紧固件机械性能 抽芯铆钉
- GB/T 3099.2 紧固件术语 盲铆钉(GB/T 3099.2—2004, ISO 14588:2000, Blind rivets—Terminology and definitions, IDT)
- GB/T 4232 冷顶锻用不锈钢丝

3 尺寸

3.1 总则

尺寸代号和标注符合 GB/T 3099.2 的规定。

3.2 铆钉尺寸

铆钉尺寸见图 1 和表 1。




图 1 铆钉尺寸

表 1 铆钉尺寸

单位为毫米


钉体	d	公称	3	3.2	4	4.8	5
		max	3.08	3.28	4.08	4.88	5.08
		min	2.85	3.05	3.85	4.65	4.85
	d_k	max	6.3	6.7	8.4	10.1	10.5
		min	5.4	5.8	6.9	8.3	8.7
k	max	1.3	1.3	1.7	2	2.1	
钉芯	d_m	max	2.05	2.15	2.75	3.2	3.25
	p	min	25			27	
盲区长度	b	max	$l_{max} + 4$	$l_{max} + 4$	$l_{max} + 4.5$	$l_{max} + 5$	$l_{max} + 5$
铆钉长度 l			推荐的铆接范围 ^a				
公称 = min		max					
6	7		1.5~3.0	1.0~2.5	—		
8	9		3.0~5.0	2.5~4.5	2.5~4.0		
10	11		5.0~6.5	4.5~6.5	4.0~6.0		
12	13		6.5~8.5	6.5~8.5	6.0~8.0		
14	15		8.5~10.5	8.5~10.0	—		
16	17		10.5~12.5	10.0~12.0	8.0~11.0		
18	19		—	—	11.0~13.0		
注：铆钉体的尺寸按附录 A 给出的计算公式求出。							
^a 符合表 1 尺寸和第 4 章规定的材料组合与性能等级的铆钉铆接范围,用最小和最大铆接长度表示。最小铆接长度仅为推荐值。某些使用场合可能使用更小的长度。							

3.3 铆钉孔直径

用于被铆接件的铆钉孔直径(d_{h1})如图 2 所示,其尺寸在表 2 中给出。

不符合表 2 给出的数值,可能造成安装的困难和(或)降低表 4 规定的剪切和拉力载荷。

如有必要(便于对中),仅在铆钉插入一侧的被铆接件上制出大于表 2 规定的孔径,如图 2 所示。这也可能降低表 4 规定的剪切和拉力载荷。



^a 加大的铆钉孔。

图 2 为便于对中的铆钉孔

表2 铆钉孔直径

单位为毫米

公称直径 d	d_{h1}	
	min	max
3	3.1	3.2
3.2	3.3	3.4
4	4.1	4.2
4.8	4.9	5.0
5	5.1	5.2

4 材料组合与表面处理

铆钉应由奥氏体不锈钢(A2, GB/T 3098.6)制造的钉体和奥氏体不锈钢(A2, GB/T 3098.6)制造的钉芯组成,推荐采用表3的性能等级与材料组合,其性能应符合第5章的规定。

表3 机械性能等级与材料组合^a

性能等级	钉体材料			钉芯材料		
	种类	材料牌号	标准编号	种类	材料牌号	标准编号
51	不锈钢	0Cr18Ni9 1Cr18Ni9	GB/T 1220	不锈钢	0Cr18Ni9 2Cr13	GB/T 4232

^a 按 GB/T 3098.19 规定。ISO 15984 未规定机械性能等级与材料牌号。

材料技术条件由制造者确定。

铆钉的钉体和钉芯表面不经处理,即是本色的。

5 机械性能

5.1 剪切载荷、拉力载荷与钉芯断裂载荷

按 GB/T 3098.18 的规定进行试验时,51 级的最小剪切载荷、最小拉力载荷与最大钉芯断裂载荷应符合表4规定。

表4 剪切载荷、拉力载荷与钉芯断裂载荷^a

单位为牛顿

公称直径 d / mm	剪切载荷 min	拉力载荷 min	钉芯断裂载荷 max
3	1 800 ^b	2 200 ^b	4 100
3.2	1 900 ^b	2 500 ^b	4 500
4	2 700	3 500	6 500
4.8	4 000	5 000	8 500
5	4 700	5 800	9 000

^a 按 GB/T 3098.19 规定。
^b 按 GB/T 3098.19 规定,该数据待生产验证(含选用材料牌号)。

5.2 钉芯拆卸力

按 GB/T 3098.18 的规定进行试验时,51 级的拆卸钉芯的载荷应大于 10 N。

5.3 钉头保持能力

按 GB/T 3098.18 的规定进行试验,施加载表 5 规定的钉头保持试验载荷时,51 级的钉芯在铆钉中的残留部分不应被压出。

表 5 钉头保持试验载荷^a

公称直径 d / mm	钉头保持试验载荷/ N
3	35
3.2	35
4	40
4.8	45
5	45

^a 按 GB/T 3098.19 规定。

6 工作质量

铆钉表面应无毛刺和有害缺陷,并有完整的头、杆形状。
铆接后,当放大 5 倍目测检查时,铆钉不应有开裂的痕迹。

7 验收检查、标志与包装

如无其他协议,应按 GB/T 90.1 进行验收检查;按 GB/T 90.2 进行标志与包装。

8 标记

8.1 标记方法按 GB/T 1237 规定。

8.2 标记示例

公称直径 $d=4$ mm、公称长度 $l=12$ mm、钉体由奥氏体不锈钢(A2)制造、钉芯由奥氏体不锈钢(A2)制造、性能等级为 51 级的开口型沉头抽芯铆钉的标记:

抽芯铆钉 GB/T 12617.4 4×12

附录 A
(资料性附录)
计算公式

A.1 总则

本部分规定的抽芯铆钉符合下列计算公式和公差。

A.2 钉体直径

最大钉体直径按下式计算：

$$d_{\max} = d_{\text{公称}} + 0.08 \text{ mm}$$

最小钉体直径按下式计算：

$$d_{\min} = d_{\text{公称}} - 0.15 \text{ mm}$$

A.3 头部直径

最大头部直径按下式计算：

$$d_{k \max} = 2.1d_{\text{公称}}$$

圆整到小数点后 1 位。

A.4 头部直径公差

头部直径公差为：

h16 用于 $d_{\text{公称}} \leq 3.2 \text{ mm}$ ；

h17 用于 $d_{\text{公称}} > 3.2 \text{ mm}$ 。

A.5 头部高度

最大头部高度按下式计算：

$$k_{\max} = 0.415d_{\text{公称}}$$

圆整到小数点后 1 位。

A.6 铆钉孔直径

抽芯铆钉用铆钉孔直径按下式计算：

$$d_{hl \max} = d_{\text{公称}} + 0.2 \text{ mm}$$

$$d_{hl \min} = d_{\text{公称}} + 0.1 \text{ mm}$$

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
开口型沉头抽芯铆钉 51 级
GB/T 12617.4—2006

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzcbs.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字
2006 年 11 月第一版 2006 年 11 月第一次印刷

*

书号: 155066·1-28409 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 12617.4-2006